

Automotive Window Film

# ***GALAXIE***



» SOLAR GARD® AUTOMOTIVE WINDOW FILMS

## Galaxie 5

### Performance du film

3 mm glass

#### Lumière visible

TR (%)	Transmission	5
TR (%) at 550 nm	Transmission à 550 nm	5
Re (%)	Réflexion extérieur	5
Ri (%)	Réflexion intérieur	5
GR (%)	Réduction éblouissement	95

#### Énergie solaire

TSER (%)	Énergie solaire totale rejetée	42
SHGR (%)	Réduction d'échauffement solaire	33
IR (%)	Rejet Infrarouge @780 à 2500 nm	21
UV (%)	Réduction rayons ultraviolets @300 à 380 nm	>99
Tdw (%)	Facteur décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm (*)	
FR (%)	Facteur décoloration UV Tdw-K @300 à 500 nm (*)	

### Caractéristiques physiques

Tnom / T(μm)	Épaisseur nominale/totale	50/75
ABR (%)	Résistance à l'abrasion (après 100 cycles)	<5
TS - kg/cm <sup>2</sup>	Résistance à la traction	2100
PUNC - kg	Résistance à la perforation	20

\* Sur demande

## Galaxie 12

### Performance du film

3 mm glass

#### Lumière visible

TR (%)	Transmission	13
TR (%) at 550 nm	Transmission à 550 nm	13
Re (%)	Réflexion extérieur	5
Ri (%)	Réflexion intérieur	5
GR (%)	Réduction éblouissement	86

#### Énergie solaire

TSER (%)	Énergie solaire totale rejetée	39
SHGR (%)	Réduction d'échauffement solaire	30
IR (%)	Rejet Infrarouge @780 à 2500 nm	20
UV (%)	Réduction rayons ultraviolets @300 à 380 nm	>99
Tdw (%)	Facteur décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm (*)	
FR (%)	Facteur décoloration UV Tdw-K @300 à 500 nm (*)	

### Caractéristiques physiques

Tnom / T(μm)	Épaisseur nominale/totale	50/75
ABR (%)	Résistance à l'abrasion (après 100 cycles)	<5
TS - kg/cm <sup>2</sup>	Résistance à la traction	2100
PUNC - kg	Résistance à la perforation	20

\* Sur demande

» SOLAR GARD® AUTOMOTIVE WINDOW FILMS

## Galaxie 20

### Performance du film

3 mm glass

#### Lumière visible

TR (%)	Transmission	21
TR (%) at 550 nm	Transmission à 550 nm	22
Re (%)	Réflexion extérieur	6
Ri (%)	Réflexion intérieur	5
GR (%)	Réduction éblouissement	77

#### Énergie solaire

TSER (%)	Énergie solaire totale rejetée	37
SHGR (%)	Réduction d'échauffement solaire	28
IR (%)	Rejet Infrarouge @780 à 2500 nm	19
UV (%)	Réduction rayons ultraviolets @300 à 380 nm	>99
Tdw (%)	Facteur décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm (*)	
FR (%)	Facteur décoloration UV Tdw-K @300 à 500 nm (*)	

### Caractéristiques physiques

Tnom / T(μm)	Épaisseur nominale/totale	50/75
ABR (%)	Résistance à l'abrasion (après 100 cycles)	<5
TS - kg/cm <sup>2</sup>	Résistance à la traction	2100
PUNC - kg	Résistance à la perforation	20

\* Sur demande

» SOLAR GARD® AUTOMOTIVE WINDOW FILMS

## Galaxie 35

### Performance du film

3 mm glass

#### Lumière visible

TR (%)	Transmission	38
TR (%) at 550 nm	Transmission à 550 nm	39
Re (%)	Réflexion extérieur	6
Ri (%)	Réflexion intérieur	6
GR (%)	Réduction éblouissement	58

#### Énergie solaire

TSER (%)	Énergie solaire totale rejetée	32
SHGR (%)	Réduction d'échauffement solaire	22
IR (%)	Rejet Infrarouge @780 à 2500 nm	19
UV (%)	Réduction rayons ultraviolets @300 à 380 nm	>99
Tdw (%)	Facteur décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm (*)	
FR (%)	Facteur décoloration UV Tdw-K @300 à 500 nm (*)	

### Caractéristiques physiques

Tnom / T(μm)	Épaisseur nominale/totale	50/75
ABR (%)	Résistance à l'abrasion (après 100 cycles)	<5
TS - kg/cm <sup>2</sup>	Résistance à la traction	2100
PUNC - kg	Résistance à la perforation	20

\* Sur demande

» SOLAR GARD® AUTOMOTIVE WINDOW FILMS

## Galaxie 50

### Performance du film

3 mm glass

#### Lumière visible

TR (%)	Transmission	53
TR (%) at 550 nm	Transmission à 550 nm	54
Re (%)	Réflexion extérieur	7
Ri (%)	Réflexion intérieur	6
GR (%)	Réduction éblouissement	41

#### Énergie solaire

TSER (%)	Énergie solaire totale rejetée	28
SHGR (%)	Réduction d'échauffement solaire	17
IR (%)	Rejet Infrarouge @780 à 2500 nm	19
UV (%)	Réduction rayons ultraviolets @300 à 380 nm	>99
Tdw (%)	Facteur décoloration UV Tdw-ISO @300 à 700 nm (*)	
FR (%)	Facteur décoloration UV Tdw-K @300 à 500 nm (*)	

### Caractéristiques physiques

Tnom / T(μm)	Épaisseur nominale/totale	50/75
ABR (%)	Résistance à l'abrasion (après 100 cycles)	<5
TS - kg/cm <sup>2</sup>	Résistance à la traction	2100
PUNC - kg	Résistance à la perforation	20

\* Sur demande



## Performance Notes

Performance results were generated with LBNL Windows 7.6 applied to 3mm (1/8") clear glass and have been calculated and reported in accordance with NFRC standards. Solar Gard® is a participating member of AIMCAL and the IWFA.

Performance results are based on film applied to a representative automotive glass with a base visible light transmission of 75%.

Due to variations in glass performance, these values should not be used to comply with local tinting laws.

Performance results are subject to variations within industry standards and should be used for comparative purposes only.

Important: Solar Gard is not responsible for automotive window film installation compliance with the laws of your state, or the laws of any other state where the vehicle may be utilized. You must therefore determine whether such window film is in compliance with any such laws.

Do not install any window film product in violation of any law.





What matters most to you...  
*We're On It!*

ITD

Centre d'affaires EGB  
5 Avenue Georges Bataille  
60330 Le Plessis Belleville, France  
infos@itdtechnologie.com  
www.le-portail-du-film-pour-vitrages.com  
+33 (0)3 44 54 05 01

© Copyright 2023, Saint-Gobain  
Performance Plastics and/or its affiliates  
All Rights Reserved • [www.solargard.com](http://www.solargard.com)

 Please recycle



**ITD**

